

# ERADUR<sup>®</sup> FLEXIBEL PRIMER

<b>Produkttype:</b>	Tokomponent, opløsningsmiddelfri og fleksibel epoxyplast. Farven er ufarvet eller svagt gul.	
<b>Brugsområde:</b>	Bindemiddel til fugefrie belægninger med indfarvet kvartssand. Bindemiddel til brug ved epoxy støvbinding osv.	
<b>Egenskaber:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Primer til belægninger på svigtende underlag, spånplader mm.</li><li>• Lyd- og vibrationsdæmpning på dørklader osv.</li><li>• Også passende som primer på asfalt og bitumenunderlag.</li></ul>	
<b>Anvendelsestemperatur:</b>	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 15-25 °C. (RF < 80%)	
<b>Brugstid:</b>	Brugstid efter opblanding er ca. 40-60 min.	
<b>Hærdningstid:</b>	8-16 timer før påføring af belægning eller maling. 24 timer før berøring ved gang og lettere belastning. 5-7 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens.	
<b>Blandingsforhold:</b>	2 vægtdele ERADUR FLEXIBEL PRIMER komponent A (10 kg) 1 vægtdele ERADUR FLEXIBEL, PRIMER komponent B (5 kg)	
	<p><i>ERADUR er et 2-komponentsprodukt, hvilket medfører, at en dårlig blanding giver en delvist uhærdet belægning. Bland derfor massen grundigt i flere minutter mod karrets bund og kanter med omrøringsværktøj, der er egnet til formålet før påføring.</i></p> <p><i>Det er vigtigt at blandingsforholdet mellem base og hærder er præcist. Base, hærder og filler bør være ved rumtemperatur ved brug.</i></p>	
<b>Sikkerhed:</b>	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Hårdhed, Shore D	ca. 45
	Viskositet	ca. 1,0 Pa*s
	Massefylde	blanding: 1,07 gr/cm <sup>3</sup>
	Tørstofindhold	100%
	Glans	Blank
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (>15 °C).