

# ERADUR<sup>®</sup> PRIMER N

<b>Produkttype:</b>	To – komponent, opløsningsmiddelfri, farveløs epoxyharpiks.	
<b>Anvendelsesområde:</b>	Primer til betongulve.	
<b>Egenskaber:</b>	Meget god indtrængningsformåen og vedhæftning til beton og andre mineralske underlag. Giver sikker vedhæftning imellem lag. Forstærker betonoverfladen. Udemærket til støvbinding, da den giver betonen en tæt, slidstærk og kemikalieresistent overflade.	
<b>Anv. Temperatur:</b>	Anvendelsestemperatur (gulvtemperatur): 12-25 °C.	
<b>Brugtid:</b>	Brugtid efter blanding ca. 40 min.	
<b>Hærdetid:</b>	6-8 timer før påføring af belægning eller maling(temp. afhængigt). 12-16 timer før gangtrafik og lettere belastning. 7 døgn før fuld udhærdning og kemikalieresistens.	
<b>Blandingsforhold:</b>	2 vægtdele ERADUR Primer N komp A (10 kg) 1 vægtdele ERADUR Primer N komp B (5 kg)	
	<i>ERADUR er et to – komponentsprodukt hvilket medfører at dårlig blanding af produktet, kan resultere i delvist uhærdet belægning. Bland derfor komponenterne i flere minutter mod spandens bund og kanter med rørværk der er egnet til formålet.</i>	
	<i>Blandingen skal derefter anvendes straks på gulvet, da hærdningen sker hurtigt i spanden.</i>	
	Det er vigtigt at blandingsforholdet er præcist mellem base og hærder.	
	Base, hærder og fillermateriale bør være stuetemperatur ved anvendelse.	
<b>Sikkerhed:</b>	Anvend sikkerhedsbriller og godkendt arbejdstøj samt nitrilhandsker under blanding og påføring. Læs altid sikkerhedsdatabladet inden produktet bruges.	
<b>Teknisk specifikation:</b>	Densitet	base: 1,11 hærder: 1,01 mix: 1,08 g/cm <sup>3</sup> ca 0,3 Pa s
	Viskositet	
	Tørstofsindhold 100%	
	Glans	Blank
	Forbrug til primning	ca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage