

Brickcover®

TOTAL BESKYTTELSE TIL MURSTEN OG STEN

Brickcover® er et imprægneringsmiddel, der beskytter sten og mursten mod nedbrydning, og som takket være sin særlige katalysator trænger dybt ind i alle absorberende materialer og efterlader overfladen helt naturlig.

Brickcover® er ikke giftig, danner ikke en overfladefilm og er helt åndbar. Formlen, der er baseret på kaliumsalt, gør at behandling med Brickcover® har en ekstrem lang levetid, der er effektiv på både vandrette og lodrette flader.

Brickcover® danner en vandtæt barriere, der gør materialet uigennemtrængeligt for vand og beskytter den mod stoffer i atmosfæren.

Egenskaber

Brickcover® er helt usynlig og ændrer ikke farven eller overfladen af det behandlede materiale.

Brickcover® forhindrer dannelsen af skimmel, bakterier og salpeter. Det holder overflader rene og sunde for fremragende facade resultater.

Brickcover® beskytter brolægning fra nedbrydning og gør den modstandsdygtig over for frost / tø cyklusser og atmosfæriske angreb.

Brickcover® trænger ind i strukturen og tillader materialet at ånde normalt. Brickcover® efterlader ingen overfladefilm.

Brickcover® er farveløs, lugtfri, ikke-giftig og miljøvenlig. Hvis den anvendes korrekt er behandlingens levetid 8-10 år.

Tekniske specifikationer

Sammensætning	egen blanding af kalium methylsilanetriolate i vandig opløsning (<5%)
Udløb	12 mdr., hvis opbevaret forseglet
Brændbar	Nej
Miljørisiko	Ingen
Udseende	Lugtfri, farveløs væske
Opbevaring	Opbevares frostfrit
Mærkepligt	Ingen
Rækkeevne pr. Liter	4-7 m ²
Fortynding	Ingen. Klar til brug
Hærdning	Ca. 2 timer

Anvendelsesmuligheder

- På terrakotta og sten belægning.
- På vægge og facade mursten.
- På fliser og tagdækning.
- På hærdet beton og puds.
- På naturlige sten.
- På fugerne i svømmebassiner, terrasser og brusere.
- På statuer, stenkunst, til søjler og porthvælvinge, beskytter mod stoffer i atmosfæren.
- På alle typer af sten eller mursten, der kan suge vand.

Egenskaber

Egenskaber	Resultat	Referencestandard
Vanddampdiffusion	70% af det originale materiale	
Fryse/tø cyklusser	50 cyklusser uden skade	UNI 8635/11
Modtagelighed for udblomstringer	Ingen	UNI 8942/3
Friktionskoefficient	Tør: 0,807 Våd: 0,467	B.S 6431:del 20:1984
Behandlingens levetid	Mindst 8 år	

Påføring

Overfladen skal rengøres grundigt og være fri for forekomster af olie, maling eller støv og være helt tør. Rør produktet grundigt før brug. Påføres med sprøjte (ved hjælp af lavtryks-pumper). Den kan også anvendes ved hjælp af en rulle eller en blød kost. Materialet skal være mættet med **Brickcover**[®], fjern rester af produktet. På grund af de mange typer af mursten og sten på markedet, anbefaler vi altid at anvende **Brickcover**[®] på et lille testområde for at kontrollere de korrekte behandlingsforhold. Påfør nedefra og op på lodrette vægge. Forbruget spænder fra 4 til 7 m² pr liter **Brickcover**[®], afhængig af materialets porøsitet. Forbehandling med et af vores silikat baserede produkter anbefales til beton.

Andre påføringer:

Ecobeton's tekniske service er til Deres disposition for eventuelle spørgsmål.

E-mail: info@ecobeton.dk

Advarsel

Beskyt ikke-absorberende overflader (porcelæn, stentøj, aluminium, glas, fliser osv.) under påføringen: Produktet er alkalisk og kan beskadige disse flader.

Spild på ikke-absorberende overflader skal straks vaskes grundigt med vand, for at undgå reaktion på overfladen. Ingen produkter skal forblive på overfladen.

Det er nødvendigt at vaske terrakotta grundigt før behandling, brug en syreopløsning til at forhindre saltudblomstringer. Undgå højtryksspuling. Prøv altid **Brickcover**[®] på et testområde før behandling.

En påføring er nok!

Bemærk:

Oplysningerne i dette datablad er korrekt efter vores nuværende viden. Produkterne er af højeste kvalitet og standard med hensyn til produktionstolerancer. Da det er umuligt at udføre en kontrol af anvendelsen af produktet, er der ingen udtrykkelige eller stiltiende garanti for så vidt angår det endelige resultat og intet ansvar accepteres direkte eller indirekte ved brug af produkterne. Købere og brugere opfordres til at foretage test før anvendelse.

Hjemmeside:

www.ecobeton.dk

E-mail for teknisk support:

info@ecobeton.dk

ecobETON

Ecobeton Danmark[®] ApS
Højvangsvej 1
DK-2640 Hedehusene

T (+45) 28 19 88 60
F (+45) 46 75 47 54
I www.ecobeton.dk